

RYWALIT

Marmor-Fuge

MF

Spezieller, hydraulisch schnell erhärtender Fugenmörtel bis 8 mm Fugenbreite für die Verfugung von Marmor- und Natursteinplatten, schnell begehbar und belastbar, verhindert Ausblühungen und Randverfärbungen, für innen und außen, für Wand und Boden



Produkteigenschaften

Rywalit MF Marmorfuge ist ein spezieller, beschleunigt abbindender Fugenmörtel für hohe Beanspruchung auf Zementbasis unter Verwendung von Trass. Er hilft Randverfärbungen zu verhindern, härtet rissefrei aus und ist nach endgültiger Aushärtung wasser- und frostbeständig.

Anwendungsbereiche

Rywalit MF Marmorfuge ist zum Verfugen von geschliffenen oder polierten Natursteinplatten wie z.B. Marmor, Juramarmor, Solnhöfer Platten, Travertin, Onys, Granit u.a. Besonders geeignet zur Vermeidung von Ausblühungen und Randverfärbungen bei grobkristallinen hellen Natursteinen. Für Fugenbreiten bis 8 mm an Wand und Boden, im Innen- und Außenbereich. Auch für Fußbodenheizungen geeignet.

Untergrundvorbereitung

Mörtelreste in frischem Zustand gleichmäßig tief aus den Fugen auskratzen. Anschließend den Belag gründlich reinigen. Im Dünnbett verlegte Beläge erst nach vollständiger Erhärtung und Austrocknung des Mörtelbettes verfugen.

Verarbeitung

Rywalit MF Wand wird mit sauberem Wasser im Verhältnis von ca. 1,2 - 1,4 Liter Wasser und dem Inhalt des Beutels (5 kg) intensiv zu einer pastösen Masse angerührt. Rywalit MF Marmorfuge wird in üblicher Arbeitstechnik dicht und tief in die Fugen eingebracht. Angetrocknete Fugenmaterialreste auf dem Marmorbelag sofort mit feuchtem Schwamm entfernen. Hierbei ist zu beachten, dass durch zu viel Wasser kein Auswaschen der Fugen erfolgt. Anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nachreinigen und nachpolieren. Wichtig für eine gleichmäßige Fuge ist ein gleichmäßiges Austrocknen bzw. Abbinden des Fugenmörtels.

Technische Daten

Farben

grau, silbergrau, anthrazit, beige, naturweiß

Anmischverhältnis

ca. 1,2 - 1,4 Liter Wasser : 5 kg Pulver

Verbrauch (Fugenbreite /-tiefe: 3mm/5 mm)

Abhängig vom Fliesenformat, z.B.

30 x 30 cm: ca. 0,3 kg/m²

15 x 15 cm: ca. 0,5 kg/m²

10 x 10 cm: ca. 0,7 kg/m²

Verarbeitungszeit

ca. 30 min.

Begehbarkeit nach

ca. 2 - 3 Std.

Vergütung mit Rywalit Fugen-Flex

nein

Fußbodenheizung

geeignet

Verarbeitungstemperatur

über +5°C Luft- und Fliesentemperatur

Lagerung

trocken und frostfrei lagern, im Originalgebinde 6 Monate lagerfähig

Lieferform

5 kg Beutel

Rywalit MF Marmorfuge ist chromatarm gemäß TRGS 613.