

RYWALIT

Grundierung

Sperr- und Haftgrund LF

Lösemittelfreie Kunstharzdispersion als verseifungsbeständige Grundierung für alle zementgebundene Untergründe als Saugminderung und Haftvoranstrich. Als Feuchtigkeitsschutz für calciumsulfatgebundene Untergründe, wasserverdünnbar, für Innen und Außen, Wand und Boden



Anwendungsbereiche

Rywalit Sperr- u. Haftgrund LF ist geeignet zur Grundierung saugender Untergründe, als Haftvoranstrich für glatte und dichte Untergründe, zur Erstellung von Haftschrämlen und als Feuchtigkeitsschutz für calciumsulfatgebundene Untergründe; für innen und außen, an Wand und Boden auf nahezu allen Untergründen, Fußbodenheizung einsetzbar.

Produkteigenschaften

Rywalit Sperr- u. Haftgrund LF trocknet als elastischer Kunstharzfilm auf, ist sehr ergiebig, hat eine geringe Ablüfzeit, ist leicht aufzutragen, wasserverdünnbar, haftungsvermittelnd, reststaubbindend, geruchsneutral und lösemittelfrei gemäß TRGS 610

Untergründe

Rywalit Sperr- u. Haftgrund LF eignet sich auf Beton, Zementestrichen, calciumsulfatgebundenen Estrichen, Gipsputzen, Zementputzen (PII, PIII), geeigneten

Untergründen mit alten, wasserfesten Klebstoffresten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestrichen, Schnellestrichzementssystemen, Holzuntergründen, abgesandete Gussasphaltestriche (GE 10, GE 15), im Innenbereich nach DIN 18560.

Anforderungen an den Untergrund
Der Untergrund muß trocken, ausreichend fest, tragfähig und formstabil sein, sowie frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, losen Teilen sowie Lack- und Dispersionsanstrichen. Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräser zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der DIN 18365 und 18352. Alte wasserlösliche Klebstoffe, z.B. Sulfat-Ablauge-Kleber sind vollständig zu entfernen, alte wasserfeste Klebstoffe sind mechanische weitestgehend zu entfernen.

Verarbeitung

Rywalit Sperr- u. Haftgrund LF ist vor Gebrauch aufzurühren, bzw. zu schütteln und wird mit kaltem, sauberem Wasser verdünnt sowie mit der Rolle o.ä. auf den trockenen Untergrund

aufgetragen. Pfützenbildung vermeiden. Vor Auftrag einer Haftschrämme mattfeucht vornässen.
Rywalit Sperr- u. Haftgrund LF als Haftvoranstrich 12 Stunden durchtrocknen lassen.
Rywalit Sperr- u. Haftgrund LF als Feuchtigkeitsschutz z.B. bei Calciumsulfatestrichen 24 Stunden durchtrocknen lassen.
Werkzeuge können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Lagerung
Rywalit Sperr- u. Haftgrund LF ist frostempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter + 5°C gelagert werden.

Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und zügig aufzubrauchen. Die Gebinde sind vor Hitze geschützt und kühl zu lagern. Rywalit Sperr- u. Haftgrund LF ist in geschlossenen Gebinden bis zu 1 Jahr lagerfähig.

Mischungsverhältnis
Als Saugminderung, Haftvoranstrich:
1 ltr. Sperr- u. Haftgrund LF und 3 ltr. Wasser
Als Feuchtigkeitsschutz (z.B. bei Calciumsulfat-Estrichen):
1 ltr. Sperr- u. Haftgrund LF und 1 ltr. Wasser

Technische Daten

Verbrauch

ca. 40-100 ml/m² (Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Mischungsverhältnis)

Konsistenz

flüssig

Farbe

weißlich

Basis

Kunstharzdispersion

Lösungsmittel

lösemittelfrei

Auftragsart

Streichen, Rollen, Spritzen

Ablüfzeit

Ca. 10 min. auf zementären Untergründen

Ca. 15-30 min. auf nicht- und schwach saugfähigen Untergründen
4 Std. auf Holzuntergründen und Spannplatten
24 Std. auf calciumsulfatgebundenen Untergründen und beim Einsatz als Grundierung auf zementären Spachtelmassen, wenn diese mehrschichtig aufgetragen werden.

Verarbeitungstemperatur

über +5°C

Lieferform

5 ltr. Kanister, 12 ltr. Kanister, 200 ltr. Fass

Gefahrenklasse

entfällt